PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-281063

(43) Date of publication of application: 11.12.1991

(51)Int.CI.

B23K 9/073

(21)Application number : 02-079925

(71)Applicant : KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: MARUYAMA TOKUJI

TOIDA YUKIO


(54) METHOD FOR CONTROLLING OUTPUT OF WELDING POWER SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress the generation of spatters and to improve the quality of a weld zone by detecting a constriction of a globule by the change from an initial value of a value obtained by differentiating the voltage between a welding wire and base metal by the time and reducing a current supplied to the wire.

28.03.1990

CONSTITUTION: The current supplied to the welding wire 2 at the time of short- circuiting between the welding wire 2 and the base metal 3 is increased at the specified speed and the generation of the constriction of the globule is detected by the change from the initial value of the value obtained by differentiating the voltage between the welding wire 2 and the base metal 3 by the time and the current supplied to the wire 2 is reduced. Accordingly, the generation of the constriction is detected surely and the current at the time of short-circuit rupture can be reduced without being affected by the length of a welding cable, variation of the primary side power source voltage and the wire extension. Thus, the generation of spatters is



suppressed and the welding quality is improved and working efficiency is improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]


[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



®日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-281063

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月11日

B 23 K 9/073

5 4 5

7147-4E

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

②発明の名称 溶接電源の出力制御方法

> 頤 平2-79925 创特

20出 願 平2(1990)3月28日

明者 四発 丸山

冶 徳

神奈川県横浜市栄区長尾台町448-5-10

@発 明 者

樋 田

幸 雄

神奈川県鎌倉市手広731-1

勿出 顧 人

株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

四代 理 人 弁理士 藤巻 正憲 外1名

1. 発明の名称

溶接電源の出力制御方法

2. 特許請求の範囲

(1) 短絡移行溶接に使用される溶接電源の出 力制御方法において、溶接ワイヤと母材とが短格 した後に前記溶接ワイヤに供給する電旋を異質的 に一定の速度で増加させ、前記海接ワイヤと前記 母材との間の電圧Vの時間的変化量dV/dtを 演算し、この時間的変化量 d V / d t の初期値を 保持しておくと共に、前記時間的変化量dV/ dtと前記初期値との差が所定値以上になったと きに前記治接ワイヤに供給する電流を低減するこ とを特徴とする溶接電源の出力制御方法。

(2)前記所定値は一定値であることを特徴と する資水項1に記載の溶接電源の出力制御方法。

(3)前記所定値は前記ワイヤの送給速度の関 数であることを特徴とする研求項1に記収の治接 電源の出力制御方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は短絡移行溶接に使用する溶接電源の出 力制御方法に関する。

[従来の技術]

溶接ワイヤと母材との間で短絡とアーク発生と を繰り返しながら俗接を行なう短絡移行游接にお いて、溶接ワイヤと母材との間の短絡が破断して アークが再発する瞬間に多量のスパッタが発生す ることが知られている。そして、アーク再生時に 流れる阻旋が多いほど、大粒のスパッタが発生す る。従って、アーク再生の前兆である溶液のくび れを監視し、くびれの発生を検知したときに溶接 ワイヤに供給する電流を低減することにより、ス パッタの発生を抑制することができる。

第4図(a)。(b)は横軸に時間をとり、縦 軸に夫々電流値及び電圧値をとって、従来の治接 延原の出力制御方法を示すグラフ図である。

従来の溶接電源の出力制御方法においては、溶 接ワイヤと母材とが短格すると、ワイヤに供給す る電流を所定の値まで増加させる。そして、電流

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した制御方法においては、 短絡発生後溶接ワイヤに供給する電流が前記所定 の値に到達するまでの間の短格初期に溶液にくび れが発生した場合は、これを検知することができ ない。また、この溶接電流が所定値に到達するま での時間は溶接ケーブルの長さにより異なると共 に、1次側電源電圧の変動等によっても変化する。

移行溶接に使用される溶接電源の出力制部方法において、溶接ワイヤと母材とが短絡した後に前記溶接ワイヤに供給する電流を実質的に一定の速度で増加させ、前記溶接ワイヤと前記母材との間の電圧Vの時間的変化量dV/dtを演算し、この時間的変化量dV/dtを演算しておくと共に、前記時間的変化量dV/dtと前記初期値との差が所定値以上になったときに前記溶接ワイヤに供給する電流を低減することを特徴とする。
[作用]

本発明においては、溶接ワイヤと母材とが短絡したときに溶接ワイヤに供給する電流を実質的に一定の増加速度(立上り傾斜)で増加させる。この立上り傾斜は、例えば1次側の電源電圧が許容・範囲内における最低値(例えば交流 200 V の場合、通常、許容範囲内の最低値は 180 V)であり、且つ溶接ケーブルの長さが十分に長い場合でもワイヤと母材との短絡時に十分に溶接電流が立ち上がることができるように、疑い傾斜にする。これにより、溶接ケーブルの長さ及び1次側電源電圧の

このため、上述した従来の方法では、くびれの 発生を確実に検知することができない。従って、 スパッタを安定して抑制することができず、溶接 の品質が低下する。また、スパッタを除去するた めの作業が必要であり、煩雑であると共に、溶接 時の作業効率が低下する。特に、スパッタ除去作 禁は、ロポット等を使用した溶接ラインの完全自 動化を達成する上で著しい障害になるという問題 点がある。

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、短絡初期においてもくびれを検出できると共に、溶接ケーブルの長さ、1次側電源電圧及びワイヤ突出し長さ等が変動してもくびれの発生を正確に検知することができ、スパックの発生を抑制できて溶接の品質を向上させることができると共に、溶接作業の効率を向上させることを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明に係る溶接電源の出力制御方法は、短格

変動による影響を回避することができる。

電圧が一定の速度で増加した場合に、この電圧を時間で散分すると、その値は一定になる。しかし、短格移行溶接においては、溶液にくびれが発生すると、溶接ワイヤと母材との間の電圧を時間で散分すると、この散分値はくびれの発生に伴って上昇する。従って、電圧を時間で散分した値A(即ち、dV/dt)の初期値A。を保持することによりくびれの発生を検知することができる。

この場合に、一定の割合で増加する電流に対して、ワイヤ突出し長さが長い場合は、電圧の立上 り傾斜は急になり、ワイヤ突出し長さが短い場合 は電圧の立上り傾斜は緩やかになる。

第5図(a)。(b)は機軸に時間をとり、縦軸に夫々電流値及び電圧値をとって、短格初期に一定の速度で電流を増加させた場合の電流及び電圧の時間変化を示すグラフ図である。

しかしながら、上述の方法においては、電流の 増加による電圧の増加分を電流iを時間で数分し た値(k・di/dt)(但し、kは比例定数) によって近似して全体の電圧増加分からこれを し引いているものの、ワイヤ突出し長さの 変動についてはこれを把しまる ことができない。即ち、ワイヤ突出し長さい 場合は、第5図(b)に破線Aで示すように 短い場合は、第5図(b)に破線Bで示すように

合は電流の立上り傾斜が急であることが必要である。従って、ワイヤ送給速度に応じてワイヤに供給する電流の立上り傾斜を変化させる場合は、くびれ検知電圧(前記所定値)もワイヤの送給速度に応じて変化させることが好ましい。

[実施例]

次に、本発明の実施例について添付の図面を参照して説明する。

第1図(a)乃至(d)は本発明の実施例方法を示すグラフ図であり、第1図(a)は機動に時間をとって、溶接ワイヤに供給する電流の時間的変化を示すグラフ図、第1図(b)は機動に時間をとり、縦軸に延圧値や問ので、溶接ワイヤと母材との間の運圧Vの時間の変化を示すグラフ図、第1図(c)は機動に時間をとり、縦軸に延圧Vを時間で微分値の時間的をとって、第1図(dV/dt)をとって、縦軸に延圧Vの微分値(dV/dt)をって、延圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図の初期値を示すグラフ図であり、運圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図であり、運圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図であり、運圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図であり、第1回になりに対して、運圧Vの微分値の初期値を示すグラフ図であり、第1回には対しては対しては対しては対しては対している。

アーク再生時の電流を一層確実に低下させるためには、溶接ワイヤに供給する電流の立上り傾斜をワイヤの突込みが発生しない程度に優やかにしておくことが好ましい。ワイヤの突込みが発生しない程度に優やかな電流の立上り傾斜はワイヤの送給速度により異なり、ワイヤ送給速度が速い場

る。

本実施例においては、第1図(a)に示すよう に、溶接ワイヤと母材とが短絡すると、溶接ワイ ヤに供給する電流を一定の増加速度で増加させる。 そうすると、溶液にくびれが発生した場合に、こ のくびれの進行に伴って溶接ワイヤと母材との間 の低抗値が上昇する。このため、溶接ワイヤと母 材との間の低圧Vは、第1図(b)に示すように、 始めは穏やかに変化し、次第にその変化量が大き くなる。この虹圧Vを時間で微分すると、第1図 (c)に示すように、橙やかなカーブで上昇する 曲級になる。なお、溶接ワイヤと母材とが短絡し た瞬間は両者の間の電圧が急激に低下する。そし て、敵分器等の電気回路の助作が一時的に不安定 になる。このため、本実施例においては、第1図 (d)に示すように、この電圧Vの時間微分値が 安定した後の値、叫ち短格が発生してからT」時 間後の電圧微分値を初期値としている。

そして、この初期値と電圧Vの微分値との説 A が特定の値になったときに、溶接ワイヤに供給

電源1の1対の出力端子は夫々溶接ワイヤ2及び母材3に電気的に接続され、この電源1により溶接ワイヤ2及び母材3間に電圧が印加される。 また、ワイヤ2はモータ (図示せず)により母材

すブロック図である。

第3図は本実施例方法を実現する溶接電源を示

短格・アーク判別回路 8 から出力された短絡信号は増加電流設定器 1 2 及びタイマ 1 0 に入力される。タイマ 1 0 は短絡信号を入力すると、予め設定された時間の計時を開始し、計時完了後に計時完了信号をホールド回路 8 に出力する。また、増加電流設定器 1 2 は短絡信号を入力すると、電源 1 からワイヤ 2 に供給する電流が所定の割合で増加するように、電流増加信号を出力する。

一方、数分器 5 では電圧検出器 4 の出力を数分する。そして、この結果は比較器 9 及びホールド回路 8 に入力される。ホールド回路 8 はタイマ1 0 からの計時完了信号により数分器 5 の出力を保持する。即ち、このホールド回路 8 は短絡発生からTi時間 (す 1 図 (d) 参照) 後の電圧数分値を保持する。そして、この保持した値を比較器 9 に出力する。

比較器 9 はホール F 回路 8 の出力と微分器 5 の 出力の差を演算し、この 2 つの出力の差をくびれ 理圧設定器 7 に設定された値と比較して、その結 果によりスイッチ 1 5 を駆動する。 3に向って送給されるようになっている。

電源1の前記1対の端子間には電圧検出器4が 介装されている。この電圧検出器4の出力は散分 器5及び短絡・アーク判別回路6に入力される。 短絡・アーク判別回路6は電圧検出器4の出力に より、溶接ワイヤ2と母材3とが短絡状態である ことを検知したときには短絡信号を発生し、短絡 が破断したときにはアーク発生信号を発生する。 また、この短絡・アーク判別回路6はスイッチ1 4を駆動し、溶接ワイヤ2と母材3とが短絡状態であるときにはり接点を選択する。

短絡・アーク判別回路6によりスイッチ14の a接点が選択されたときは、電源1の制御入力端 はスイッチ15により選択された増加電流設定器 12又は低電流設定器13のいずれか一方に接続 される。また、短絡・アーク判別回路6によりス イッチ14のり接点が選択されたときは、電源1 の制御入力端はアーク電流設定器11に接続され る。

次に、上述の溶接電源を使用した実施例方法について説明する。初期状態では、スイッチ14は b接点側に閉じており、スイッチ15はa接点側 C間にている

先ず、電源1はスイッチ14を介してアーク電流設定器11に接続されており、このアーク電流設定器11に接続されている電流を溶接ワイヤ2はモータにより母が3に供給する。溶接ワイヤ2はモータにより母のではなって送給されており、この溶発生する。ことが現ますの間により検出されたワイヤ8にはいる。そうすると、短絡・アーク判別器6はより設定であることを検知してスケーク発生状態であることを検知してスケークを生状態であることを検知してスケークで表生状態であることを検知してスケークで表生状態であることを検知してスケークで表生状態であることを検知してスケークで表生状態であることを検知してスケークで表生状態であることを検知してスケークで表生状態である。

次に、ワイヤ2と母材3とが短格すると、程圧 検出器4の出力は略0Vになる。これにより、短格・アーク判別器8は短格状態を検知し、短格信 号を出力すると共に、スイッチ14をa接点側に閉じる。また、増加電流設定器12は、この短絡信号をトリガとして、電流増加信号を発生する。この電流増加信号は電源1の制御入力機に入力され、これにより電源1の出力電流は第1図(a)に示すように、所定の立上り傾斜で増加する。また、この短絡信号により、タイマ10が予め設定された時間T。の計時を開始する。

電圧検知器4の出力電圧は、第1図(b)に示すように、くびれの進行に伴って上昇する。そして、この電圧は数分器5により数分され、ホールド回路8及び比較器9に出力される。タイマ10の計時が完了すると、ホールド回路8は数分器5の出力を初期値として保持する。この場合に、タイマ10の設定時間丁,は、数分器5の出力が安定するまで待機するものであり、短格時の電流が増加し始めて、数分器5の動作が安定するのに要する一連の回路動作上の遅れ時間に相当する時間を設定しておく。通常、この時間は約500μsecで十分足りる。

すると共に、スイッチ14をb接点側に閉じる。

本実施例方法においては、上述の如く、溶接ワイヤにイヤと母材との短絡を検知した後、溶接ワイヤに供給する理流を所定の速度で増加させる。そして、溶接ワイヤと母材との間の運圧を時間で強分した値の初期値からの変化により短絡破断の前兆である溶液のくびれを検知し、これにより、溶接ワイヤに供給する電流を低減する。このため、溶接ケーブルの長さ、1次電源電圧の変動及びワイヤ突出し長さの変動に影響されず、常に安定したくびれ換知が可能になる。

なお、本実施例においては、短格時の電流を短 ・ を破断の直前まで増加させている場合について設 明したが、例えば短格時の電流を一定値まで増加 させた後、この一定値を維持するようにして、電 ・ は増加中のくびれの検出を上述の実施例に示すよ うにして行い、電流が一定値になった後は第4図 (a)、(b)に示す従来と同様の方法によりく びれを検出してもよい。

[発明の効果]

比較器 8 はホールド回路 8 に保持された後分電 圧の初期値と 数分器 5 の出力との 20 を演算し、 この結果とくびれ 11 区段定器 7 に設定された値と たんして、 数分器 5 の出力 A と ホールド回路 8 の出力 A 。 との 20 がくびれ 11 圧 12 区 12 区 12 区 12 区 13 区 15 で 15 を 16 接点側に 切り 替えて 11 の 3 卸入力 2 に 低 11 流設定器 1 3 を 接続する。

 $A - (A_0 + \Delta A) \le 0 \qquad \cdots (1)$

くびれ 軍圧設定器 7 にはくびれが破断する直前のくびれ 軍圧 Δ A を予め設定しておく。そうすると、溶液のくびれが破断する直前に可認 1 の出力はこの低電流設定器 1 3 に設定された電流値に低減され、溶接ワイヤ 2 及び母材 3 を流れる電流が減少する。これにより、スパッタの発生が抑制される。

この短格破断により、 軍圧検出器4の出力が上昇する。これにより、 短格・アーク判別回路 B はアーク状態を検出し、アーク状態検出信号を出力

以上説明したように本発明によれば、溶接ワイヤと母材との間の短格時に溶接ワイヤに供給する電流を所定の速度で均加させ、前記溶接ワイヤと前記母材との間の電圧を時間で強分した値の初期値からの変化により溶液を低減するから、溶接ケーブルの長さ、1次側電源電圧の変動及びワイヤ突出し長さに影響されず、確実にくびれの発生を検知して短絡破断時の電流を低減することができる。このため、スパッタの発生が抑制され、溶接部の品質が向上すると共に、作業効率が向上するという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明


第1図(a)乃至(d)は本発明の実施例方法を示すグラフ図、第2図(a)は同じくそのワイヤ実出し長さによる位圧の変化を示すグラフ図、第2図(b)は第2図(a)の位圧を時間で数分した値の時間的変化を示すグラフ図、第3図は同じくその実施例方法にて使用する溶接位率のブロック図、第4図(a)及び(b)は従来の溶接で


特開平3-281063(6)


源の出力制卸方法を示すグラフ図、第5図(a)及び(b)は短絡発生時に一定の速度で電流を増加させた場合の電流及び電圧の時間的変化を示すグラフ図である。


1;電源、2;溶接ワイヤ、3;母材、4;電圧検出器、5;做分器、8;短格・アーク判別回路、7;くびれ電圧設定器、8;ホールド回路、9;比較器、10;タイマ、11;アーク電流設定器、12;増加電流設定器、13;低電流設定器、14,15;スイッチ


出版人 株式会社神戸製鋼所 代理人 弁理士 藤卷 正聚 弁理士 伊丹 勝


















第 2 図








第 4 図





THIS PAGE BLANK (USPTO)